



高耐久型常温補修材

ハイパークールパッチ



宮城県栗原市内 国道

概要

ハイパークールパッチは、袋入り粉体に液体（ポリマー水）を混ぜて、直ちに補修箇所に流し込みコテ仕上げする補修材料です。施工機械が不要で、誰でも容易に扱うことができます。



特長

- 1 従来の高耐久型常温合材よりも耐流動性、付着性に優れています。
- 2 表面処理から穴埋め（0~50mm程度）まで適用できます。また補修後30分程度で交通開放ができます。
- 3 未開封の状態です約6か月保存することができます。



ハイパークールパッチの荷姿

適用・用途

- ポットホール(道路の穴)の穴埋め
- 段差部のすり付け
- 荒れた路面の修復



作業手順

1



2



3



4



5



- ① 既設路面の清掃
- ② 粉体に液体材料を投入
- ③ 30~60秒ほど混ぜる
- ④ 補修箇所に流し込み
- ⑤ コテなどで仕上げ

施工実績



鳥取県内 農道



宮城県内 国道

- 降雪時や氷点下など、材料が凍る場合の使用は避けてください。
- 雨天時の使用は避けてください。
(やむなく使用する場合は、補修箇所の水を除去後に補修し、補修表面が硬化する15分程度は濡れないように養生してください。)
- ポットホールの補修等で、下地の割れたもの、動きやすいものは極力取り除いてから穴埋めをしてください。
- 交通開放は、指触判定でしっかりと硬化していることを確認してください。
(補修時や補修直後は濃紺色ですが硬化すると黒くなります。)
- ポットホール補修箇所が急勾配(10%程度以上)の場合は、補修材がダレるため、補修約5分後に仕上げを開始して下さい。

道からはじまる未来創造企業
鹿島道路株式会社

本店 〒112-8566 東京都文京区後楽 1-7-27 (後楽鹿島ビル)
営業部 03-5802-8011 技術部 03-5802-8014



担当者

北海道支店	011-699-7744	横浜支店	045-312-8061	中国支店	082-567-4567
東北支店	022-216-8501	北陸支店	025-243-3851	四国支店	087-885-5800
関東支店	048-872-8001	中部支店	052-204-0770	九州支店	092-451-4356
東京支店	03-5802-8021	関西支店	06-6910-3701	技術研究所	048-053-3492